

Technische Information

Nachträgliches Aufbringen von WIDOCRYL-Topsiegel auf Abdichtungen aus WIDOPAN-FD und WIDOPAN-HD

Es ist möglich, Abdichtungen aus WIDOPAN-FD und WIDOPAN-HD nachträglich mit einem Topsiegel dekorativ zu gestalten oder alte Beschichtungen zu erneuern. Dazu wird WIDOCRYL-Topsiegel PM verwendet, das in sehr vielen Farben in Anlehnung an die RAL-Farbkarte lieferbar ist.

Vorgehensweise

Die Abdichtung aus WIDOPAN-FD nach Herstellervorschrift und Technischem Merkblatt herstellen. Vor dem Auftragen des **WIDOCRYL-Topsiegel PM** muss WIDOPAN-FD 12-18 Std., je nach Witterung, durchhärten und ablüften.

Abdichtungen mit alten Beschichtungen oder vorhandenem WIDOPAN-Topsiegel müssen wie folgt vorbehandelt werden:

Vorhandenes Topsiegel mit geeigneten Schleifmitteln entfernen, die Fläche muss frei von Beschichtungsresten und Verschmutzungen sein.

Grundierung

Nach der Ablüft- und Aushärtezeit von 12 – 18 Std. die WIDOPAN-FD-Abdichtung mit **WIDOCRYL-Haftgrund PM** grundieren. Die Härterzugabe erfolgt in Abhängigkeit von der Temperatur, wie auf dem Gebindedeckel angegeben. Der Verbrauch beträgt ca. 300 g/m². Die Applikation erfolgt gleichmäßig mit Fellroller oder Pinsel.

Topsiegel

Nach einer Aushärtezeit von 20 - 30 Min. wird das **WIDOCRYL-Topsiegel PM** auf die grundierte Fläche ohne Zwischenabstreuung aufgetragen. Der Topsiegelverbrauch beträgt ca. 500 g/m² und richtet sich nach der Rauigkeit der Oberfläche und dem Deckungsgrad des farbigen Topsiegels. Die Härterzugabe erfolgt in Abhängigkeit von der Temperatur, wie auf dem Gebindedeckel angegeben. Die Applikation erfolgt mit Fellroller oder Pinsel.

Hinweis

Bei einer Reaktionszeit von ca. 30 Min. und einer Verarbeitungszeit von ca. 5 –8 Min./m² sollten bei Anschlüssen nicht mehr als 1,0 kg pro Ansatz und bei Flächen nicht mehr als 3,0 kg angemischt werden. So werden Materialverluste durch vorzeitiges Aushärten weitgehend vermieden.