

WIDOPAN-Flüssigkunststoff-Systeme

WIDOPUR-LF 1K für Anschlüsse auf Dach-, Balkon- und Terrassenflächen, Flachdachflächen und Betonbauteilen

Untergründe, Oberflächen, Material	Vorbehandlung	Grundierung	Hinweis
Dachbahnen			
EPDM – Dachbahnen	Mit WIDOPAN-Reiniger reinigen.	WIDOPUR-Haftgrund FTE	
FPO/TPO-Dachbahnen	Mit WIDOPAN-Reiniger reinigen.	WIDOPUR-Haftgrund FTE	
Bitumen	Evtl. vorhandene Folienbeschichtungen sind vor dem Aufbringen abzuflämmen. Aufgrund ölhaltiger Bestandteile von neuen Bitumenprodukten kann es zu Verfärbungen der Flüssigabdichtung kommen.	Keine Grundierung erforderlich	
PVC-Dachbahnen	Eingeschränkt möglich, getestete Dachbahnen sind zu erfragen		
EVA/VAE-Dachbahnen	Eingeschränkt möglich, getestete Dachbahnen sind zu erfragen		
Mineralische Untergründe			
Beton, Estrich	Der Untergrund muss trocken (max. Feuchtigkeit ≤ 6 %), staubfrei, tragfähig, frei von Trennmitteln und sonstigen haftungsmindernden Substanzen sein.	Keine Grundierung erforderlich	
Steine, trocken, z.B. Leichtbeton, Kalksand, u.ä.	Der Untergrund muss trocken (max. Feuchtigkeit ≤ 6 %), staubfrei, tragfähig, frei von Trennmitteln und sonstigen haftungsmindernden Substanzen sein.	Keine Grundierung erforderlich	
Metallische Untergründe			
Kupfer	Entfetten und Reinigen mit WIDOPAN-Reiniger MEK Oberfläche mechanisch anrauen.	Keine Grundierung erforderlich	
Zink, verz. Stahl, Edelstahl	Entfetten und Reinigen mit WIDOPAN-Reiniger MEK Oberfläche mechanisch anrauen.	Keine Grundierung erforderlich	
Sonstiges			
Holz sägerau, ohne chemischen Holzschutz	Der Untergrund muss trocken (max. Feuchtigkeit ≤ 6 %), staubfrei, tragfähig, frei von Trennmitteln und sonstigen haftungsmindernden Substanzen sein.	Keine Grundierung erforderlich	

Die anwendungstechnischen Empfehlungen über den Einsatz unserer Produkte erfolgen nach bestem Wissen aufgrund unserer Erfahrung. Sie entbinden den Käufer jedoch nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den jeweils vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung selbst zu prüfen. Mit Erscheinen einer Neuauflage verlieren diese Grundierungshinweise ihre Gültigkeit.

WIDOPAN-Flüssigkunststoff-Systeme

WIDOPUR-LF 1K für Anschlüsse auf Dach-, Balkon- und Terrassenflächen, Flachdachflächen und Betonbauteilen

Sperrholz, Spanplatten, ohne chemischen Holzschutz	Der Untergrund muss trocken (max. Feuchtigkeit $\leq 6\%$), staubfrei, tragfähig, frei von Trennmitteln und sonstigen haftungsmindernden Substanzen sein.	Keine Grundierung erforderlich	
Fenster- und Türelemente aus Kunststoff	Mit WIDOPAN-Reiniger reinigen	WIDOPUR-Haftgrund FTE	
GFK-Elemente	Mit WIDOPAN-Reiniger reinigen	Keine Grundierung erforderlich	

Bei An- und Abschlüssen kann eine zusätzliche Befestigung gefordert sein (siehe Fachregeln für Dächer mit Abdichtungen). Ansonsten gelten die Herstellervorschriften und alle technischen Vorgaben der Firma Widopan Produkte GmbH.

Weitere Hinweise:

Bei Bedarf schicken Sie uns ein Musterstück des Untergrundes zu. Größe des Musters mindestens 30 x 50 cm. Wir ermitteln daran die optimale Untergrundvorbehandlung.

Die Untergründe müssen staubfrei und trocken, frei von losen Teilen, sowie öl- und fettfrei sein.

Vor und während dem Abdichten mit Flüssigkunststoff ist auf den Taupunktstand (+3 °C) zu achten (siehe Taupunktabelle). **Feuchtigkeitseinschlüsse und Feuchtigkeit müssen auf der Abdichtung verhindert werden.**

Die anwendungstechnischen Empfehlungen über den Einsatz unserer Produkte erfolgen nach bestem Wissen aufgrund unserer Erfahrung. Sie entbinden den Käufer jedoch nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den jeweils vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung selbst zu prüfen. Mit Erscheinen einer Neuauflage verlieren diese Grundierungshinweise ihre Gültigkeit.

Stand: 24.06.20