

Produktinformation: WIDOPAN-Haftgrund



Basis

Polyurethan-Prepolymer-Elastomer,
aromatisch + IPDA-Vernetzer, lösemittelhaltig

Verbrauch

300 - 500 g/m² nach Saugfähigkeit
des Untergrundes

Durchhärtezeit

Beschichtungen können nach ca. 15 - 60 Minuten
aufgetragen werden (temperaturabhängig).

Verpackungseinheit

5,00 kg, 10,00 kg und 20,00 kg

Mindestverarbeitungstemperatur

-5° Celsius (mit Vernetzerzugabe)

Temperaturbeständigkeit

-20° Celsius bis +80° Celsius (nach Aushärtung)

Reinigung im frischen Zustand

WIDOPAN-Reiniger

Lagerung

Bei geschlossenem Gebinde und gleichbleibender
Lagertemperatur unter +25° Celsius bis 6 Monate
verarbeitbar.

WIDOPAN-Haftgrund ist die Universalgrundierung für
alle nachfolgenden Abdichtungen aus WIDOPAN-FD
und WIDOPUR 1K.

WIDOPAN-Haftgrund ist luftfeuchtigkeitshärtend und
1-komponentig, und dadurch besonders wirtschaft-
lich zu verarbeiten. Durch die Zugabe von Vernetzer
ist auch bei niedrigen Temperaturen eine schnelle
Aushärtung sichergestellt. WIDOPAN-Haftgrund auf
Polyurethanbasis kann für nahezu jeden Untergrund
verwendet werden und bietet ausreichenden Schutz
gegen Alkalität.

Generell ist der Härtingsverlauf zu testen und Haft-
proben zum Untergrund durchzuführen.

Oberflächenvorbereitung

Die zu grundierende Fläche muss trocken, staub-,
fett- und ölfrei, sowie festhaftend und tragfähig sein.
Lose und hohlliegende Fliesen müssen entfernt wer-
den. Metalluntergründe sind vor dem Auftragen der
Grundierung korrosionsfrei durch Schleifen bzw.
Strahlen vorzubereiten.

Der Haftgrund ist flächendeckend, poren- und kapil-
lardicht als geschlossener Film aufzutragen und ist
grundsätzlich mit Quarzsand der Körnung
0,3 - 0,8 mm abzustreuen.

Ist dies nicht mit einem Arbeitsgang zu erreichen,
muss eine zweite Grundierung erfolgen.

**Bitte zusätzlich die Grundierungshinweise und tech-
nischen Informationen beachten!**