

### WIDOPUR 1K für Dach-, Balkon-, Terrassenflächen, Betonbauteile usw. und alle Anschlüsse

| Untergründe, Oberflächen, Material  | Vorbehandlung  | Grundierung                     | Hinweise   |
|---|--|---------------------------------|--|
| <b>Dachbahnen</b>   |  |                                 |  |
| Bitumendachbahn, Oxidationsbitumen, glatt, beschiefert, besplittet, besandet, abgewittert (alte Dachbahnen) | Oberfläche mechanisch anrauen.   | Keine Grundierung erforderlich. |  |
| Polymerbitumenbahnen (SBS), beschiefert, besplittet und glatt   | Oberfläche mechanisch anrauen.   | Keine Grundierung erforderlich. |  |
| APP-Dachbahnen, beschiefert, besplittet und glatt   | Oberfläche mechanisch anrauen.   | Keine Grundierung erforderlich. |  |
| PVC-Dachdichtungsbahnen nb und bv   | Reinigen mit WIDOPAN-Reiniger. Oberfläche mechanisch anrauen.                              | Keine Grundierung erforderlich. |  |
| EVA/VAE Dachdichtungsbahnen   | Reinigen mit WIDOPAN-Reiniger MEK. Oberfläche mechanisch anrauen.                          | Keine Grundierung erforderlich. |  |
| PIB - Dachdichtungsbahnen   | Reinigen mit WIDOPAN-Reiniger MEK. Oberfläche mechanisch anrauen.                          | Keine Grundierung erforderlich. |  |
| ECB-, EPDM - Dachbahnen   | !  |                                 | Nur auf Anfrage und nach Musterprüfung.  |
| Polyolefin- / Polyethylen - Dachbahnen  | !  |                                 | Keine direkte Verbindung möglich, jedoch zu Anschlussblechen. Besondere Technische Information beachten! |
| <b>Metalle</b>  |  |                                 |  |
| Verzinkte Stahlprofile oder -bleche   | Entfetten mit WIDOPAN-Reiniger MEK. Oberfläche mechanisch anrauen.                         | WIDOCRYL-Spezialgrundierung PM  | Die frische Grundierung mit feuergetrocknetem Quarzsand, Körnung 0,3 - 0,8 mm, abstreuen.                |
| Unbehandelter Stahl   | Bei Bedarf entrostet.<br>Reinigen mit WIDOPAN-Reiniger MEK. Oberfläche mechanisch anrauen. | WIDOCRYL-Spezialgrundierung PM  | Die frische Grundierung mit feuergetrocknetem Quarzsand, Körnung 0,3 - 0,8 mm, abstreuen.                |
| Aluminium   | Entfetten mit WIDOPAN-Reiniger MEK. Oberfläche mechanisch anrauen.                         | WIDOPAN-Haftgrund               | Die frische Grundierung mit feuergetrocknetem Quarzsand, Körnung 0,3 - 0,8mm, abstreuen.                 |

Die anwendungstechnischen Empfehlungen über den Einsatz unserer Produkte erfolgen nach bestem Wissen aufgrund unserer Erfahrung. Sie entbinden den Käufer jedoch nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den jeweils vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung selbst zu prüfen. Mit Erscheinen einer Neuauflage verlieren diese Grundierungshinweise ihre Gültigkeit.

### WIDOPUR 1K für Dach-, Balkon-, Terrassenflächen, Betonbauteile usw. und alle Anschlüsse

| Untergründe, Oberflächen, Material  | Vorbehandlung  | Grundierung                     | Hinweise   |
|---|--|---------------------------------|--|
| Zink und Kupfer   | Entfetten mit WIDOPAN-Reiniger MEK. Oberfläche mechanisch anrauen.                                       | WIDOPAN-Haftgrund               | Die frische Grundierung mit feuergetrocknetem Quarzsand, Körnung 0,3 - 0,8 mm, abstreuen.  |
| VA-Edelstahl  | Entfetten mit WIDOPAN-Reiniger MEK. Oberfläche mechanisch anrauen.                                       | WIDOCRYL-Spezialgrundierung PM  | Die frische Grundierung mit feuergetrocknetem Quarzsand, Körnung 0,3 - 0,8 mm, abstreuen.  |
| <b>Sonstige</b>   |  |                                 |  |
| Kunststoffe: Polyester, GFK und sonstige Thermoplaste (außer Polyolefine) | Oberfläche mechanisch anrauen.   | Keine Grundierung erforderlich. |  |
| PVC-Profile und Bauteile  | Oberfläche mechanisch anrauen.   | Keine Grundierung erforderlich. |  |
| Zementfaserplatten, kunststoffmodifizierte Mineralbaustoffe               | Oberfläche mechanisch anrauen.   | WIDOPAN-Haftgrund               | Die frische Grundierung mit feuergetrocknetem Quarzsand, Körnung 0,3 - 0,8 mm abstreuen. Bei erdberührten Bauteilen mit aufsteigender Feuchte WIDOPOX-Spezialgrundierung einsetzen.  |
| WU-Beton, Hartbeton, Estrichbeton   | Schlämme bis zur Tragschicht abfräsen. Fräsen, hobeln, kugelstrahlen usw., ggf. Unterlaufsperrschneiden. | WIDOPAN-Haftgrund               | Die frische Grundierung mit feuergetrocknetem Quarzsand, Körnung 0,3 - 0,8 mm, abstreuen. <u>Bei erdberührten Bauteilen mit aufsteigender Feuchte</u> WIDOPOX-Spezialgrundierung einsetzen. <u>Bei feuchtem Untergrund</u> WIDOCRYL-Betongrundierung PM einsetzen. |
| Zement und Kalksteine, Leicht-, Gasbeton, usw.                            | Schlämme bis zur Tragschicht abfräsen.   | WIDOPAN-Haftgrund               | Die frische Grundierung mit feuergetrocknetem Quarzsand, Körnung 0,3 - 0,8 mm, abstreuen. <u>Bei erdberührten Bauteilen mit aufsteigender Feuchte</u> WIDOPOX-Spezialgrundierung einsetzen.  |
| Glasscheiben und Flächen-glas   | <b>!</b>   |                                 | Nur auf Anfrage und nach Musterprüfung.  |
| Industrieglasflächen (Drahtglas) und Glasbausteine                        | Reinigen mit WIDOPAN-Reiniger. Oberfläche mechanisch anrauen.  | WIDOCRYL-Spezialgrundierung PM  | Die frische Grundierung mit feuergetrocknetem Quarzsand, Körnung 0,3 - 0,8 mm, abstreuen.  |
| Klinker, Granit, Keramikfliesen usw.                                      | Oberfläche mechanisch anrauen.   | WIDOCRYL-Betongrundierung PM    | Die frische Grundierung mit feuergetrocknetem Quarzsand, Körnung 0,3 - 0,8 mm, abstreuen. <u>Bei aufsteigender Feuchte</u> WIDOPOX-Spezialgrundierung einsetzen.   |

Die anwendungstechnischen Empfehlungen über den Einsatz unserer Produkte erfolgen nach bestem Wissen aufgrund unserer Erfahrung. Sie entbinden den Käufer jedoch nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den jeweils vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung selbst zu prüfen. Mit Erscheinen einer Neuauflage verlieren diese Grundierungshinweise ihre Gültigkeit.

### WIDOPUR 1K für Dach-, Balkon-, Terrassenflächen, Betonbauteile usw. und alle Anschlüsse

| Untergründe, Oberflächen, Material | Vorbehandlung                                    | Grundierung                     | Hinweise  |
|------------------------------------|--|---------------------------------|---|
| Asphaltbeläge                      | Bei Streifenabdichtung Unterlaufsperrschneiden.  | WIDOPAN-Haftgrund               | Die frische Grundierung mit feuergetrocknetem Quarzsand, Körnung 0,3 - 0,8 mm, abstreuen. |
| Holz                               | Anstriche und Oberflächenbehandlungen entfernen. | Keine Grundierung erforderlich. |   |