

WIDOCRYL-Haftgrund CP



Basis

Methylmethacrylatharz

Verbrauch

400 - 500 g/m² je nach Saugfähigkeit des Untergrundes

Verarbeitungs-/Topfzeit

Bei +20°C ca. 15 Min.

Durchhärtezeit

Bei +20° Celsius ca. 30 Min.

Verpackungseinheit

10,00 kg

Mindestverarbeitungstemperatur

- 5° Celsius

Temperaturbeständigkeit

-20°C bis + 80°C
(nach Aushärtung)

Reinigung im frischen Zustand

WIDOPAN-Reiniger

Lagerung

Bei geschlossenem Gebinde und gleichbleibender Lagertemperatur zwischen +15° und +20°C bis zu 6 Monate verarbeitbar.

WIDOCRYL-Haftgrund CP ist ein niedrigviskoses, farbloses Reaktionsharz auf Basis von Methylmethacrylat und einem Härterpulver.

Anwendung

WIDOCRYL-Haftgrund CP eignet sich für den Einsatz auf mineralischen Untergründen, wie z.B. Beton oder Estrich. Der Haftgrund darf nur ohne die Zugabe weiterer Stoffe (Ausnahme: WIDOPAN-Härter) verarbeitet werden.

Generell ist der Härtingsverlauf zu testen und Haftproben zum Untergrund durchzuführen.

Oberflächenvorbereitung

Die zu grundierende Fläche muss trocken (max. 4 % Restfeuchte), staub-, fett- und ölfrei, sowie festhaftend und tragfähig sein. Hohlstellen, sowie lose und hohlliegende Fliesen müssen entfernt werden.

Mischung

Die benötigte Härtermenge ist temperaturabhängig. Die Dosierung ist auf dem Gebindedeckel angegeben.

Die Grundierung ist flächendeckend, poren- und kapillardicht als geschlossener Film aufzutragen und ist grundsätzlich mit Quarzsand der Körnung 0,3 - 0,8 mm abzustreuen. Ist dies nicht mit einem Arbeitsgang zu erreichen, muss eine zweite Grundierung erfolgen.

Weitere Angaben zu besonderen Gefahren, Sicherheitsratschlägen und Maßnahmen bei Bränden entnehmen sie dem Produktsicherheitsdatenblatt unter den Abschnitten 2, 4, 5, 6, 7 und 8.

Bitte zusätzlich die Grundierungshinweise und technischen Informationen beachten!