

## WIDOCRYL-Topsiegel PM



### Basis

Methylmethacrylatharz

### Härtung mit Härter (bei + 20°C)

Regenfest nach 30 Min.

Begehbar nach 60 Min.

### Verbrauch

Ca. 500 – 700 g/m<sup>2</sup>

### Farbe Grundton

fenstergrau, lichtgrau, kieselgrau, elfenbein,  
hellelfenbein, beige, oxidrot

**(Sonderfarben auf Anfrage möglich)**

### Verpackungseinheit

10,00 kg, 5,00 kg

### Mindestverarbeitungstemperatur

-5°C

### Temperaturbeständigkeit

-30°C bis +80°C

### Reinigung im frischen Zustand

WIDOPAN-Reiniger

### Lagerung

Bei geschlossenem Gebinde und gleichbleibender Lagertemperatur unter +20°C bis 6 Monate verarbeitbar.

### Balkon, Terrasse, Laubengang

WIDOCRYL-Topsiegel PM wird zur farblichen Gestaltung von Oberflächen eingesetzt.

Mögliche Untergründe sind z.B. Abdichtungsmaterialien, Grundierungen und Nuttschichten der Firma Widopan.

WIDOCRYL-Topsiegel PM hat als Materialbasis Methylmethacrylatharz. Die zu versiegelnde Fläche muss trocken, sauber, fett- und staubfrei sein.

### Flachdach

WIDOCRYL-Topsiegel PM kann auch zur dekorativen Gestaltung von Flächenabdichtungen aus WIDOPAN-FD verwendet werden.

**Dazu bitte die technische Information beachten.**

### Parkdeck

Auf Parkdecks und Verkehrsflächen wird WIDOCRYL-Topsiegel PM zur Versiegelung der Verschleißschicht verwendet. Nicht haftende Abstreuerungen müssen vor Auftragen des Topsiegels entfernt werden.

Anwendung und Verbrauchsmengen bitte für den Einzelfall bei der Anwendungstechnik erfragen.

### Mischung

Vor der Zugabe des Härters muss WIDOCRYL-Topsiegel PM sorgfältig aufgerührt werden. Wegen der kurzen Verarbeitungszeit sollten nur kleinere Mengen mit Härter angemischt werden. Die benötigte Härtermenge ist temperaturabhängig. Die Dosierung ist auf dem Gebindedeckel angegeben.

Weitere Angaben zu besonderen Gefahren, Sicherheitsratschlägen und Maßnahmen bei Bränden entnehmen sie dem Produktsicherheitsdatenblatt unter den Abschnitten 2, 4, 5, 6, 7 und 8.

**Bitte zusätzlich die technischen Informationen beachten!**