

Produktinformation: WIDOCRYL-Topsiegel SV



Basis

Methylmethacrylatharz

Härtung mit Härter (bei + 20°C)

regenfest nach 30 Min.,
begehrbar nach 60 Min.

Verbrauch

Ca. 500 – 700 g/m²

Farbe Grundton

fenstergrau, lichtgrau, kieselgrau, elfenbein, hellelfenbein,
beige, oxidrot

(Sonderfarben auf Anfrage möglich)

Verpackungseinheit

10,00 kg, 5,00 kg

Mindestverarbeitungstemperatur

- 5°C

Temperaturbeständigkeit

- 30°C bis + 80°C

Reinigung im frischen Zustand

WIDOPAN-Reiniger

Lagerung

Bei geschlossenem Gebinde und
gleichbleibender Lagertemperatur unter
+ 20°C bis 6 Monate verarbeitbar.

Balkon, Terrasse, Laubengang

WIDOCRYL-Topsiegel SV wird zur farblichen
Gestaltung von Oberflächen eingesetzt.

Mögliche Untergründe sind z.B.

Abdichtungsmaterialien, Grundierungen und
Nutzschichten der Firma Widopan.

WIDOCRYL-Topsiegel SV hat als Materialbasis
Methylmethacrylatharz.

Die zu versiegelnde Fläche muss trocken, sauber,
fett- und staubfrei sein.

Mischung

Vor der Zugabe des Härter muss WIDOCRYL-
Topsiegel SV sorgfältig aufgerührt werden. Wegen
der kurzen Verarbeitungszeit sollten nur kleinere
Mengen mit Härter angemischt werden.
Die benötigte Härtermenge ist temperaturabhängig.
Die Dosierung ist auf dem Gebindedeckel
angegeben.

**Bitte zusätzlich die technischen Informationen
beachten!**