

WIDOPAN-Cfl Puder



Basis

Ammoniumpolyphosphat

Verbrauch

0,1 kg je 1 kg WIDOCRYL-Topsiegel oder
WIDOCRYL-Versiegelung PM (10 % Anteil)

Verpackungseinheit

10 kg Kunststoffeimer

Farbe

weiß

Form

Pulverförmig, fein

Lagerung

Bei geschlossenem Gebinde und gleichbleibender Lagertemperatur zwischen +15° und +20° Celsius bis 6 Monate verarbeitbar.

Das WIDOPAN-Cfl Puder ist ein flammenhemmendes Brandschutzpuder, das in das WIDOCRYL-Topsiegel oder die WIDOCRYL-Versiegelung PM eingemischt wird. Es ist Bestandteil des WIDOPAN-Cfl S1 Systems, dieses wird als schwer entflammbarer Bodenbelag auf Balkonen, Laubengängen oder Flucht- und Rettungswegen eingesetzt. Durch das Einbringen des Puders wird die nötige Flammenhemmung erreicht.

Verarbeitung

Zur Verarbeitung wird das Puder im Mischverhältnis WIDOPAN-Cfl Puder 0,1 kg : 1 kg WIDOCRYL-Topsiegel oder WIDOCRYL-Versiegelung PM gemischt. Das Puder muss, bis zur vollständigen Auflösung, mit dem Harz maschinell verrührt werden.

Mischverhältnisse in ml

Bei WIDOCRYL-Topsiegel SV:

1,0 l WIDOCRYL-Topsiegel SV :
187,5 ml WIDOPAN-Cfl Puder (7,5 glatt gestrichene Messlöffel)

Bei WIDOCRYL-Versiegelung PM:

1,0 l WIDOCRYL-Versiegelung PM :
175,0 ml WIDOPAN-Cfl Puder (7 glatt gestrichene Messlöffel)

Weitere Angaben zu besonderen Gefahren, Sicherheitsratschlägen und Maßnahmen bei Bränden entnehmen sie dem Produktsicherheitsdatenblatt unter den Abschnitten 2, 4, 5, 6, 7 und 8.

Bitte zusätzlich die technischen Informationen beachten!