

WIDOPAN-Haftgrund LF



Basis

Einkomponentiges PU-Harz

Verbrauch (bei WIDOPERL)

ca. 250 - 300 g/m² je nach Saugfähigkeit des Untergrundes

Verbrauch (bei WIDOSEAL-LF 1K)

Ca. 200-250 g/m² nach Saugfähigkeit des Untergrundes

Durchhärtezeit (bei 20 °C und 50 % rel. Luftfeuchte)

Ca. 3 Stunden; variiert je nach Lufttemperatur- und Feuchtigkeit und verwendetem Bindemittel.

Verpackungseinheit

1,0 und 5,0 kg Kunststoffkanister

Verarbeitungstemperaturen

(Umgebungs- und Untergrundtemperatur)

+ 5° C bis + 30° C

Temperaturbeständigkeit

-20°C bis +80°C (nach Aushärtung)

Reinigung im frischen Zustand

WIDOPAN-Reiniger

Lagerung

Bei geschlossenem Gebinde und gleichbleibender Lagertemperatur zwischen +15° und +20° C bis 6 Monate verarbeitbar.

WIDOPAN-Haftgrund LF ist eine einkomponentige lösungsmittelfreie Universalgrundierung für Abdichtungen aus WIDOSEAL-LF 1K. WIDOPERL-Haftgrund LF wird als Grundierung für nachfolgende Ausgleichsschüttungen aus WIDOPERL mit dem lösemittelfreien Bindemittel verwendet. Die Verarbeitung erfolgt dabei nass-in-nass (Genauerer entnehmen Sie bitte der Produktinformation zum WIDOPERL).

WIDOPAN-Haftgrund LF ist luftfeuchtigkeitshärtend und 1-komponentig, und dadurch besonders wirtschaftlich zu verarbeiten.

WIDOPERL-Haftgrund LF hat ein Polyurethanharz als Materialbasis und kann für viele Untergründe verwendet werden.

Generell ist der Härtingsverlauf zu testen und Haftproben zum Untergrund durchzuführen.

Oberflächenvorbereitung

Die zu grundierende Fläche muss trocken, staub-, fett- und ölfrei, sowie festhaftend und tragfähig sein.

Lose und hohlliegende Fliesen müssen entfernt werden. Metalluntergründe sind vor dem Auftragen der Grundierung korrosionsfrei durch Schleifen bzw. Strahlen vorzubereiten.

Der Haftgrund ist flächendeckend, poren- und kapillardicht als geschlossener Film aufzutragen. Ist dies nicht mit einem Arbeitsgang zu erreichen, muss eine zweite Grundierung erfolgen.

Weitere Angaben zu besonderen Gefahren, Sicherheitsratschlägen und Maßnahmen bei Bränden entnehmen sie dem Produktsicherheitsdatenblatt unter den Abschnitten 2, 4, 5, 6, 7 und 8.

Bitte zusätzlich die Grundierungshinweise und technischen Informationen beachten!