

## Produktinformation: WIDOPAN-Polyestergittervlies G 165 und G 225



### Produktdaten

WIDOPAN-Polyestergittervlies G 165

### Basis

Vlies aus Polyester und Polyester-Gewebe

### Dichte / Spezifisches Gewicht

165 g/m<sup>2</sup>

Höchstzugkraft längs (N/5 cm) 1250

Höchstzugkraft quer (N/5 cm) 900

Dehnung längs (%) 25

Dehnung quer (%) 35

### Produktdaten

WIDOPAN-Polyestergittervlies G 225

### Basis

Vlies aus Polyester und Polyester-Gewebe

### Dichte / Spezifisches Gewicht

225 g/m<sup>2</sup>

Höchstzugkraft längs (N/5 cm) 1250

Höchstzugkraft quer (N/5 cm) 1000

Dehnung längs (%) 25

Dehnung quer (%) 35

Das WIDOPAN-Polyestergittervlies wird zur Armierung der Abdichtungen mit den Flüssigkunststoffen WIDOPAN-FD, WIDOPUR 1K, WIDOPUR-LF 2K und WIDOCRYL-Detail eingesetzt.

Mit dem speziellen WIDOPAN-Polyestergittervlies wird bei den flüssig aufgetragenen Abdichtungen die Schichtdicke reguliert und die Reißfestigkeit verbessert.

Neben den hervorragenden technischen Werten zeichnet sich das WIDOPAN-Polyestergittervlies bei der Verarbeitung durch seine schnelle und vollständige Tränkbarkeit aus und lässt sich bei Aufkantung und Anschluss-Details passgenau anarbeiten.

Durch das eingenadelte Polyester-Gewebe lässt sich das Vlies richtungsstabil verlegen, es treten keine Längsänderungen auf und die Zuschnitte können exakt vorbereitet werden.

### Liefergrößen

Rollenlänge 50 m

Breiten in cm bei G 165: 10/15/20/25/30/35/50/70/105

Breiten in cm bei G 225: 25/30/35/50/105

### Lagerung

Unbedingt vor Feuchtigkeit schützen. Bei ordnungsgemäßer Lagerung unbegrenzt haltbar.

**Bitte zusätzlich die technischen Informationen beachten!**