

## Produktinformation: WIDOPAN-Cfl Puder



### Basis

Ammoniumpolyphosphat

### Verbrauch

0,1 kg je 1 kg WIDOCRYL-Topsiegel oder WIDOCRYL-Versiegelung PM (10 % Anteil)

### Verpackungseinheit

10 kg Kunststoffeimer

### Farbe

weiß

### Form

Pulverförmig, fein

### Lagerung

Bei geschlossenem Gebinde und gleichbleibender Lagertemperatur zwischen +15° und +20° Celsius bis 6 Monate verarbeitbar.

Das WIDOPAN-Cfl Puder ist ein flammenhemmendes Brandschutzpuder, das in das WIDOCRYL-Topsiegel oder die WIDOCRYL-Versiegelung PM eingemischt wird. Es ist Bestandteil des WIDOPAN-Cfl S1 Systems, dieses wird als schwer entflammbarer Bodenbelag auf Balkonen, Laubengängen oder Flucht- und Rettungswegen eingesetzt. Durch das Einbringen des Puders wird die nötige Flammenhemmung erreicht.

### Verarbeitung

Zur Verarbeitung wird das Puder im Mischverhältnis WIDOPAN-Cfl Puder 0,1 kg : 1 kg WIDOCRYL-Topsiegel oder WIDOCRYL-Versiegelung PM gemischt. Das Puder muss, bis zur vollständigen Auflösung, mit dem Harz maschinell verrührt werden.

Mischverhältnisse in ml
<b>Bei WIDOCRYL-Topsiegel SV:</b>
1,0 l WIDOCRYL-Topsiegel SV : 187,5 ml WIDOPAN-Cfl Puder (7,5 glatt gestrichene Messlöffel)
<b>Bei WIDOCRYL-Versiegelung PM:</b>
1,0 l WIDOCRYL-Versiegelung PM : 175,0 ml WIDOPAN-Cfl Puder (7 glatt gestrichene Messlöffel)

**Bitte zusätzlich die technischen Informationen beachten!**