# Grundierungshinweise

## WIDOSEAL-LF 1K für Anschlüsse auf Dach-, Balkon- und Terrassenflächen, Flachdachflächen und Betonbauteilen

| Untergründe, Oberflächen, Material | Vorbehandlung | Grundierung | Hinweis |
|---|---|---|---|
| **Dachbahnen** | | | |
| | | | |
| EPDM – Dachbahnen | Vielfach möglich, getestete Bahnen und deren Vorbehandlung sind zu erfragen.<br>Viele Bahnen müssen angeschliffen werden. | | |
| FPO/TPO-Dachbahnen | Vielfach möglich, getestete Bahnen und deren Vorbehandlung sind zu erfragen. | | |
| Bitumen, beschiefert | Bahn gründlich abbürsten | Keine Grundierung erforderlich | |
| PVC-Dachbahnen | **Reinigen mit WIDOPAN-Reiniger**<br>Oberfläche mechanisch anrauen. | WIDOPUR-Haftgrund FTE | |
| EVA/VAE-Dachbahnen | Vielfach möglich, getestete Bahnen und deren Vorbehandlung sind zu erfragen. | | |
| **Mineralische Untergründe** | | | |
| | | | |
| Beton, Estrich | Der Untergrund muss trocken (max. Feuchtigkeit ≤ 6 %), staubfrei, tragfähig, frei von Trennmitteln und sonstigen haftungsmindernden Substanzen sein. | Keine Grundierung erforderlich | |
| Steine, trocken, z.B. Leichtbeton, Kalksand, Faserzementplatte u.ä. | Der Untergrund muss trocken (max. Feuchtigkeit ≤ 6 %), staubfrei, tragfähig, frei von Trennmitteln und sonstigen haftungsmindernden Substanzen sein. | Keine Grundierung erforderlich | |
| **Metallische Untergründe** | | | |
| | | | |
| Kupfer | **Entfetten und Reinigen mit WIDOPAN-Reiniger MEK**<br>Oberfläche mechanisch anrauen. | Keine Grundierung erforderlich | |
| Zink, verz. Stahl, Edelstahl, Aluminium | **Entfetten und Reinigen mit WIDOPAN-Reiniger MEK**<br>Oberfläche mechanisch anrauen. | Keine Grundierung erforderlich | |
| Blei | **Entfetten und Reinigen mit WIDOPAN-Reiniger MEK** | Keine Grundierung erforderlich | |
| | | | |
| **Sonstiges** | | | |
| | | | |
| Holz sägerau, ohne chemischen Holzschutz, OSB-Platten | Der Untergrund muss trocken (max. Feuchtigkeit ≤ 6 %), staubfrei, tragfähig, frei von Trennmitteln und sonstigen haftungsmindernden Substanzen sein. | Keine Grundierung erforderlich | |
| Fenster-/ Türrahmen aus Kunststoff | **Mit WIDOPAN-Reiniger reinigen** | WIDOPUR-Haftgrund FTE | |

Die anwendungstechnischen Empfehlungen über den Einsatz unserer Produkte erfolgen nach bestem Wissen aufgrund unserer Erfahrung. Sie entbinden den Käufer jedoch nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den jeweils vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung selbst zu prüfen. Mit Erscheinen einer Neuauflage verlieren diese Grundierungshinweise ihre Gültigkeit.

# Grundierungshinweise

## WIDOSEAL-LF 1K für Anschlüsse auf Dach-, Balkon- und Terrassenflächen, Flachdachflächen und Betonbauteilen

| Untergründe, Oberflächen, Material | Vorbehandlung | Grundierung | Hinweis |
|---|---|---|---|

**Bei An- und Abschlüssen kann eine zusätzliche Befestigung gefordert sein (siehe Fachregeln für Dächer mit Abdichtungen). Ansonsten gelten die Herstellervorschriften und alle technischen Vorgaben der Firma Widopan Produkte GmbH.**

**Weitere Hinweise:**

**Bei Bedarf schicken Sie uns ein Musterstück des Untergrundes zu. Größe des Musters mindestens 30 x 50 cm. Wir ermitteln daran die optimale Untergrundvorbehandlung.**

**Die Untergründe müssen staubfrei und trocken, frei von losen Teilen, sowie öl- und fettfrei sein.**

**Vor und während dem Abdichten mit Flüssigkunststoff ist auf den Taupunktabstand (+3 °C) zu achten (siehe Taupunkttabelle). Feuchtigkeitseinschlüsse und Feuchtigkeit müssen auf der Abdichtung verhindert werden.**

Die anwendungstechnischen Empfehlungen über den Einsatz unserer Produkte erfolgen nach bestem Wissen aufgrund unserer Erfahrung. Sie entbinden den Käufer jedoch nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den jeweils vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung selbst zu prüfen. Mit Erscheinen einer Neuauflage verlieren diese Grundierungshinweise ihre Gültigkeit.