

WIDOSEAL-Quick



Basis

Lösemittelfreier Beschleuniger

Farbe Grundton

Farblos, transparent

Verpackungseinheiten

0,25 kg in Kunststoffflaschen

Dichte

ca. 1,0 g/cm³

Reinigung

Im flüssigen Zustand mit einem trockenen Lappen

Lagerung

Bei geschlossenem Gebinde und gleichbleibender Lagertemperatur zwischen +15°C und +25°C bis 12 Monate verarbeitbar.

WIDOSEAL-Quick wird als lösemittelfreier Beschleuniger für Spachtelmassen aus WIDOSEAL-LF 1K und Quarzsand verwendet. Durch die Zugabe von WIDOSEAL-Quick kann die Durchhärtung vom Spachtelschichten beschleunigt und gewährleistet werden. Eine Verwendung mit anderen Widopan Produkten ist nicht zulässig.

Anwendung

Die Menge des WIDOSEAL-Quick ist über die Kunststoffflasche dosierbar (Verbrauch: ca. 5ml = 5g WIDOSEAL-Quick je 1,0 kg WIDOSEAL-LF 1K und 1,8 kg Quarzsand 0,3 – 0,8) und sollte mit einem Rührwerk in das WIDOSEAL-LF 1K eingerührt werden.

WIDOSEAL-LF 1K gründlich aufrühren. WIDOSEAL-Quick, unter Beachtung der Mengenzugabe, unterrühren. Zum Herstellen der Spachtelmasse den Quarzsand zugeben und gut durchrühren und die fertige Mischung kurzfristig verarbeiten.

Mischverhältnis:

1l LF1K + 7ml Quick + 1,5l Quarzsand = gebrauchsfertige Mischung.

Weitere Angaben zu besonderen Gefahren, Sicherheitsratschlägen und Maßnahmen bei Bränden entnehmen Sie dem Produktsicherheitsdatenblatt unter den Abschnitten 2, 4, 5, 6, 7 und 8.

Bitte zusätzlich die Grundierungshinweise und technischen Informationen beachten!