

## WIDOSEAL-Puder FS



### Basis

Mischung aus Schüttgütern

### Farbe Grundton

Hellbeige

### Verpackungseinheiten

1,4 kg in Eimern

### Dichte

ca. 0,7 g/cm<sup>3</sup>

### Reinigung

Im flüssigen Zustand mit einem trockenen Lappen

### Lagerung

Bei geschlossenem Gebinde und gleichbleibender Lagertemperatur zwischen +5°C und +25°C bis 12 Monate verarbeitbar.

WIDOSEAL-Puder FS dient zur Ergänzung vom WIDOSEAL-LF1K zum Herstellen eines standfesten Füllspachtels für senkrechte Flächen. Durch die Zugabe von WIDOSEAL-Quick wird die Durchhärtung von Spachtelschichten beschleunigt und gewährleistet. Eine Verwendung mit anderen Widopan Produkten ist nicht zulässig.

### Anwendung

WIDOSEAL-Puder FS mit WIDOSEAL-LF 1K gründlich aufrühren und WIDOSEAL-Quick unter Beachtung der Mengenzugabe unterrühren. Flanken mit Druck vorstreichen, anschließend Fehlstellen mit der Spachtelmischung füllen. Auftragsdicke pro Arbeitsgang maximal 2,5 cm.

### Mischverhältnis

**1,4 kg** WIDOSEAL-Puder FS

**1,75 kg** WIDOSEAL-LF 1K

**9 ml** WIDOSEAL-Quick

entsprechen einer gebrauchsfertigen Mischung.

### Verbrauch

Bei 1 mm Schichtstärke auf 1 m<sup>2</sup> liegt der Verbrauch bei ca. 1,3 kg/m<sup>2</sup>. Das entspricht 720 g WIDOSEAL-LF 1K, 580 g WIDOSEAL-Puder FS und 4 g WIDOSEAL-Quick.

In Volumen sind das ca. 550 ml WIDOSEAL LF 1K, 1100 ml WIDOSEAL-Puder FS und 4 ml WIDOSEAL-Quick pro 1 mm Schichtstärke auf 1 m<sup>2</sup>.

Weitere Angaben zu besonderen Gefahren, Sicherheitsratschlägen und Maßnahmen bei Bränden entnehmen Sie dem Produktsicherheitsdatenblatt unter den Abschnitten 2, 4, 5, 6, 7 und 8.

**Bitte zusätzlich die Grundierungshinweise und technischen Informationen beachten!**