

# Grundierungshinweise

## WIDOSEAL-LF 1K für Anschlüsse auf Dach-, Balkon- und Terrassenflächen, Flachdachflächen und Betonbauteilen



Untergründe, Oberflächen, Material	Vorbehandlung	Grundierung	Hinweis
<b>Dachbahnen</b>			
EPDM – Dachbahnen	Vielfach möglich, getestete Bahnen und deren Vorbehandlung sind zu erfragen. Viele Bahnen müssen angeschliffen werden.		
FPO/TPO-Dachbahnen	Vielfach möglich, getestete Bahnen und deren Vorbehandlung sind zu erfragen.		
Bitumen, beschiefert	Bahn gründlich abbürsten	Keine Grundierung erforderlich	
PVC-Dachbahnen	<b>Reinigen mit WIDOPAN-Reiniger</b> Oberfläche mechanisch anrauen.	WIDOPUR-Haftgrund FTE	
Bituminöse Kaltselfstklebebahnen	<b>Oberfläche anflämmen</b>	WIDOPUR-Haftgrund FTE	
EVA/VAE-Dachbahnen	Vielfach möglich, getestete Bahnen und deren Vorbehandlung sind zu erfragen.		
<b>Mineralische Untergründe</b>			
Beton, Estrich	Der Untergrund muss trocken (max. Feuchtigkeit $\leq 6\%$ ), staubfrei, tragfähig, frei von Trennmitteln und sonstigen haftungsmindernden Substanzen sein.	Keine Grundierung erforderlich	Bei erdberührten Bauteilen mit zu erwartender, aufsteigender Feuchtigkeit WIDOPOX-Spezialgrundierung einsetzen.
Steine, trocken, z.B. Leichtbeton, Kalksand, Faserzementplatte u.ä.	Der Untergrund muss trocken (max. Feuchtigkeit $\leq 6\%$ ), staubfrei, tragfähig, frei von Trennmitteln und sonstigen haftungsmindernden Substanzen sein.	Keine Grundierung erforderlich	
<b>Dämmstoffe</b>			
Extrudiertes / Expandiertes Polystyrol PUR/PIR	Kaschierung erforderlich.	Keine Grundierung erforderlich	
<b>Metallische Untergründe</b>			
Zink, verz. Stahl	<b>Entfetten und Reinigen mit WIDOPAN-Reiniger MEK</b> Oberfläche mechanisch anrauen.	WIDOPUR-Haftgrund FTE	
Edelstahl, Aluminium, Kupfer	<b>Entfetten und Reinigen mit WIDOPAN-Reiniger MEK</b> Oberfläche mechanisch anrauen.	Keine Grundierung erforderlich	

Die anwendungstechnischen Empfehlungen über den Einsatz unserer Produkte erfolgen nach bestem Wissen aufgrund unserer Erfahrung. Sie entbinden den Käufer jedoch nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den jeweils vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung selbst zu prüfen. Mit Erscheinen einer Neuauflage verlieren diese Grundierungshinweise ihre Gültigkeit.

# Grundierungshinweise

**WIDOSEAL-LF 1K für Anschlüsse auf Dach-, Balkon- und Terrassenflächen, Flachdachflächen und Betonbauteilen**



Untergründe, Oberflächen, Material	Vorbehandlung	Grundierung	Hinweis
Blei	Entfetten und Reinigen mit WIDOPAN-Reiniger MEK	Keine Grundierung erforderlich	
<b>Sonstiges</b>			
Glas	Reinigen mit WIDOPAN-Reiniger	Keine Grundierung erforderlich	Bei Glasflächen mit einer vorbehandelten Oberfläche kann eine Grundierung erforderlich sein. Die Haftung ist vorab zu testen.
Holz sägerau, ohne chemischen Holzschutz, OSB-Platten	Der Untergrund muss trocken (max. Feuchtigkeit $\leq 6\%$ ), staubfrei, tragfähig, frei von Trennmitteln und sonstigen haftungsmindernden Substanzen sein.	Keine Grundierung erforderlich	
Fenster-/ Türrahmen aus Kunststoff	Reinigen mit WIDOPAN-Reiniger	WIDOPUR-Haftgrund FTE oder Haftgrund LF	Manche Rahmen müssen vor dem Einsatz von Haftgrund FTE angeschliffen werden.

Bei An- und Abschlüssen kann eine zusätzliche Befestigung gefordert sein (siehe Fachregeln für Dächer mit Abdichtungen). Ansonsten gelten die Herstellervorschriften und alle technischen Vorgaben der Firma Widopan Produkte GmbH.

**Weitere Hinweise:**

Bei Bedarf schicken Sie uns ein Musterstück des Untergrundes zu. Größe des Musters mindestens 30 x 50 cm. Wir ermitteln daran die optimale Untergrundvorbehandlung.

Die Untergründe müssen staubfrei und trocken, frei von losen Teilen, sowie öl- und fettfrei sein.

Vor und während dem Abdichten mit Flüssigkunststoff ist auf den Taupunktstand (+3 °C) zu achten (siehe Taupunktabelle). **Feuchtigkeitseinschlüsse und Feuchtigkeit müssen auf der Abdichtung verhindert werden.**